



ARDEX DH

干撒式混凝土耐磨骨料

高耐磨性

抗冲击

经济、使用寿命长

易清洁

无臭、无毒



上海办公室：
上海市徐汇区桂平路 481 号
桂中园 2 号楼 401 室
电话：86-21-64161800
邮编：200233

干撒式混凝土耐磨骨料

产品说明：

ARDEX DH 干撒式混凝土耐磨骨料是由精选骨料、特种水泥和聚合物添加剂组成而成，与新浇结构混凝土同时施工并处理后，即可在混凝土表面形成一层致密的耐磨损面层。

用途：

主要用于工厂、仓库、停车坪、维修车间等。

施工：

- 施工时间：ARDEX DH 施工时在地面混凝土初凝时开始进行，直至表面收光完成为止
- 施工设备：采用专门的抹光机进行机械镏抹作业完成
- 表面提浆：撒布 ARDEX DH 材料前应使用圆盘机械镏抹，均匀地将混凝土表面提浆，同时去除多余浮浆
- 撒布 ARDEX DH 后，圆盘抹光机作业，表面收光

地面养护：

ARDEX DH 地面施工完成后，为防止其表面水分蒸发过快，确保硬化剂强度稳定增长，应在地面施工完成的 24-28 小时左右在其表面喷敷专用养护剂或采用薄膜覆盖进行前期养护

注意：

- 不要多度撒播某一区域，施工应及时，确保耐磨材料有足够的水分水化，避免产生凹坑及龟裂纹
- 在 ARDEX DH 施工过程中，不宜加入额外水分而影响地面的质量

耗用量：

4-6kg/m²

包装：

25kg 袋装

储存：

干燥未开封情况下，约 12 个月

技术数据：

颜色：	本色、绿色
耐磨强度：	与混凝土相比，耐磨性提高 5~10 倍
抗压强度：	>70MPa@28 天
抗折强度：	>8MPa@28 天
莫氏硬度：	7-8

注意事项：

本品在正常使用过程中是安全可靠的。但是本品含有波特兰水泥和石英砂，如直接长期接触，可能会刺激皮肤。避免直接接触眼睛和皮肤，施工时，请配戴相应的防护面具、手套和护目镜。不慎溅入眼睛，请用大量清水冲洗几分钟并尽速就医。如果吸入大量的粉尘，请保持通风状态，并且用清水漱口。如有任何不良反应，请及时就医。