



---

# ARDEX AF 380

## 橡胶地材地板胶

---

单组份水性胶粘剂

粘接强度高

低VOC含量

低异味

施工方便



本企业通过ISO9001:2000质量认证体系



上海办公室：  
上海市徐汇区桂平路 481 号  
桂中园 2 号楼 401 室  
电话：86-21-64161800  
邮编：200233

# ARDEX AF 380

## 橡胶地板胶粘剂

### 产品描述:

ARDEX AF 380 是一种水性、低异味的橡胶地材地板胶。由高品质的聚合物、乳液、少量填料等组成。

ARDEX AF 380 具有很高的初粘强度和终粘强度，干燥后无任何异味。

ARDEX AF 380 设计用于下列基面上，如混凝土、水泥砂浆找平层、水泥基自流平或水磨石地坪。

ARDEX AF 380 仅限室内使用。

### 基层准备:

基层必须铺设有效防潮层，必须干燥，相对湿度不高于 75%，并且坚实、平整、干净，无其它附着物。

### 注意:

在使用 ARDEX AF 380 前，应采用吸尘器清理干净基层表面的灰尘。残留灰尘将影响胶粘剂的固化和粘结性能。

如果没有防潮层或相对湿度超过 75% 的混凝土或砂浆找平层，请参照

ARDEX WPM 300 或 ARDEX DPM 的产品说明书获取建议。

粘贴上胶前所使用的地面修补或整平材料必须待其干燥后才使用该粘剂。

ARDEX 可提供在任意厚度下若干小时后能进行后续施工覆面材料的产品，包括拥有“ARDURAPID-早凝快干”技术的 ARDEX A 45 和 ARDEX A 35 等产品。

### 施工:

按照地材制造商和相关作业程序的规定，所要铺设的区域和地板的温度及湿度保持在要求范围内。且在铺设前，铺设中及铺设后都应保持一段时间。

请勿将 ARDEX AF 380 在气温低于 10°C 的条件下使用。ARDEX AF 380 的最佳使用温度为 18-28°C。

ARDEX AF 380 应当均匀地用适当的锯齿刮板或镘刀刮涂在已清理完毕的基层上，确保粘剂均匀涂布。

高温或潮湿状况下，请勿使用 AF380。刮胶面积不宜过大，刮胶后 20 分钟内必须上板。

在铺贴橡胶地板前，可以在刮胶后使其开放挥发一段时间，待其表面更为粘稠后再行铺设。

地材铺设 15 分钟后，应以 68kg 滚轮或适当的整平刮刀来滚压、挤压地材，之后 30 分钟再滚压一次，以确保地材和胶粘剂的全面接着。

### 注意:

在适宜条件下，吸收性基层上的 ARDEX AF 380 可在施工后 24 小时上人，但是不要在胶粘剂未完全凝固前（一般 24-48 小时@23°C）就开放承载、使用手推车推拉重物等、或拖移重物、家具等。

在刚刚施工完的地板上，不能立即湿清洗。一般地，需要 48 小时的粘接强度发展时间。

如需抵御基层潮气，或胶板透气率非常低，可选择双组份聚氨酯胶黏剂 AF2510。

### 齿形镘刀/用量:

用 A2 刮板，每 kg 胶粘剂约可涂刷 3.5m<sup>2</sup>，每桶约可涂刷 70m<sup>2</sup>。

### 注意:

实际消耗量取决于操作方式、刮板尺寸、基面平整度和基面吸收率。

### 包装:

20kg 塑料桶装

### 储存及保质期:

ARDEX AF 380 应储放在室内阴凉干燥处，避免阳光照射及冬季注意防冻。最佳储存温度在 5~35°C 间，未开封可保存约 12 个月。

### 安全事项:

ARDEX AF 380 在使用过程中无毒害，但使用时应遵循一般作业安全习惯。避免直接接触皮肤，在胶粘剂未干燥前用肥皂和水清洗。如果溅入眼睛，用大量清水冲洗并立即就医。如果误食请立即就医。如需更多信息请参考健康和安全教育表。

### 技术数据:

颜色:	浅黄色
密度:	约 1.2kg/L
用量:	约 250~300g/m <sup>2</sup> (A2 刮齿)
性状:	粘稠液体
工作时间:	15~20 分钟，取决于室内温度、湿度和基层的吸收状况
开放步行:	3 小时后
开放荷载:	24~48 小时
施工温度:	15~30°C
清洁介质:	固化前，水和湿抹布
是否适合地热:	是