



---

# ARDEX AF 962

## 环保压敏地板胶

---

特别适用于地毯饰面块材

国际知名环保认证

无溶剂成份，VOC 含量极低

抗增塑剂软化

施工方便，易于使用

可用于地毯的可替换或长久性粘结

初胶凝快，便于快速施工

施工时间最长达 24 小时

---



上海办公室：  
上海市徐汇区桂平路481号桂中  
园2号楼401室  
电话：86-21-64161800  
邮编：200233

# ARDEX AF 962

## 环保压敏地板胶

### 产品描述：

本品为使用于室内的水性丙烯酸压敏粘结剂，环保性能通过国际知名机构认证。

### 应用范围：

用于室内地毯的压敏或长久安装。

### 基层

混凝土，ARDEX 垫层自流平、木地板、水磨石地面和弹性地板，或者参照地板供应商建议。

### 适用面材

- 背面是乙烯基材料的地毯块材
- 乙烯基复合块材
- 印花块材
- 地毯垫

### 基层准备：

基层必须平整，永久干燥、坚实、可承载、无开裂。基层必须具有足够的抗拉、抗压强度，并完全按照要求进行基层处理。

去除基层表面的脏污、蜡质、残留油漆及所有有碍接着物质如养护剂及界面剂等。

如果是多孔性基层，用 1:3 的 ARDEX P51 底涂剂打底。

### 施工：

参考地板材制造商相关产品说明。施工前 24 小时和施工后 48 小时需保证施工所需温度。

工作环境和基层施工温度最低 10°C，最高 35°C。

粘结剂使用前请搅拌均匀。

基层按正确方法处理后，将粘结剂均匀并完全涂覆于基层上，并达到建议的涂覆量。可使用滚筒、漆刷、齿形镘刀或者平板镘刀施工。涂刷中避免胶体聚集于一处。

### 压敏安装（所有地板材）

使胶体“初胶凝”达到表面干至可触摸状态，这一过程大约需要 30-60 分钟。当胶体达到表面干至可触摸状态时，粘结剂“初胶凝”，但不会粘上手指或者地板材。

不同的工作条件，如基层、温度、湿度等情况，其施工时间也有所不同。

在 24 小时内完成所有地材的安装拼接，注意地板材背面有碍接着的附着物。

使用推荐的压力滚筒（一般质量为 35-50kg）沿横向和纵向滚压地板。地板材可任意调整。

### 长久安装（乙烯背衬地板块材或者乙烯复合块材或印花块材）

在胶体“发粘”而胶体表面未干前进行施工。

### （地毯垫）

直接铺设在“湿”粘结剂上。

铺设好地毯后，至少 30 天内不要让地毯接触水或者清洁剂等液体。

注意：胶桶不可重复使用。胶桶和剩余胶体需按当地规定处理。禁止将胶体排入下水道。

底涂：如果基层是多孔性基层，按 1:3 比例，水稀释的 ARDEX P51 进行底涂处理。

### 覆盖率：

使用短绒滚筒涂刷施工时，覆盖率约为 8 - 12m<sup>2</sup>/L

用 A2 齿形镘刀进行施工时用量约为 5-6.5m<sup>2</sup>/L (用量取决于具体基层状况而定)

### 包装：

20kg/桶

### 保质期：

避免冻融及阳光直射，未开封于干燥阴凉环境下 12 个月

### 清洁：

干燥前：使用温肥皂水清洗

干燥后：根据桶上的警告说明，使用矿物溶剂清洗

### 技术数据：

类型：水性丙烯酸型

颜色：米白色 - 干燥后呈半透明状

产品特征：无溶剂、不燃、低 VOC

VOC (GB18583-2008) ≤50g/L

“初胶凝”时间：约 30-60 分钟

工作时间：24 小时

桶中待料时间：用完即封可再次使用

现场可变性：现场条件，包括基层的孔性、温度和湿度等将影响本品的覆盖率、“初胶凝”时间和工作时间

### 健康和安全：

警告：刺激性物质。

避免本品与眼睛或皮肤接触。如果接触眼睛，应用水冲洗 15 分钟并就医。使用肥皂水彻底洗净皮肤。严禁服用。如不慎吞入，请勿催吐，并立即就医。胶桶不用时应盖紧。

施工过程中，应保持工作区域通风良好，并避免污染建筑物的其它部位。