



ARDEX AF 460

弹性木地板胶粘剂

德国原装进口，安全环保

符合 DIN EN ISO 17178 标准的木地板用弹性粘合剂

单组份 SMP 改性硅烷聚合物

适用于地暖系统

施工后固化快速，强度提升快

无溶剂，不含水 - 不会引起地板膨胀变形



德国总部：
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten-Annen
Germany

弹性木地板胶粘剂

产品描述:

ARDEX AF460 是一款湿气固化的硅烷改性实木地板胶粘剂。具有优异的粘结性能、无异味、安全环保、单组份开桶即用，易施工，适用范围广等特点。

ARDEX AF460 获得德国环保 EMICODE 最高等级 EC1 PLUS 认证。

适用范围:

室内吸收性基面上，适用于粘贴绝大多数的实木复合地板、拼花薄板、条形木地板等各类木地板。

基层处理:

基层需平整、干燥、坚实、具有足够的承载力、无有碍粘结的物质、无开裂，并且具有足够的抗拉/抗压强度，推荐选择适用的 ARDEX 垫层自流平系统及防潮底涂 ARDEX WPM300 做基层预处理。

施工:

将准备铺贴的地材预先放置在所需施工的场所至少 24 小时或遵循地板生产厂商要求放置，使之与环境相适应。

用合适的齿形镟刀将 ARDEX AF 460 均匀地刮胶于经正确处理的基层上，避免胶水堆积。

在胶粘剂的可工作时间内铺装地板。揉压木地板于已布胶面上，逐片粘贴安装。确保胶水均匀完全的转移到木地板背面。避免胶粘剂粘到地板接头或槽口。木地板铺好后，需要挤压压实确保无空鼓（相关说明可参见 TKB 规范中的《胶粘地板铺贴》）。

用量:

根据地材板要求和基面的平整度选择相应型号的齿形镟刀。

涂布工具（镟刀）和涂布量：

TKB B3-B10		800 - 1000 g/m ²
TKB B6-B8		900 - 1000 g/m ²
TKB B10-B15		1000 - 1500 g/m ²

注意:

请遵守木地板制造厂商的产品说明及行业标准。若不确定，请先进行小面积铺贴测试。

本品需放置于儿童不能触及之处，施工时禁止于现场饮食或吸烟。

若不慎接触皮肤或眼睛，须立即用大量清水清洗。

施工完毕后须立刻用专用清洁剂清洗施工工具。

废弃物处置方式:

禁止直接排放于污水系统，河流或土壤。

使用完毕后清理干净塑料包装桶为可回收物。

固化残留物可视为有害垃圾。留有固化残留物的包装桶属于建筑垃圾分类。

安全事项:

避免儿童触及，请根据当地法规处置内装物/包装桶。

技术数据（亚地斯标准）:

施工条件:

温度: 不低于15°C

相对湿度(RH): 不超过75%，最佳为65%

晾胶时间: 无

开放时间: 约40分钟

固化时间: 约24小时以后

低温与高湿度会延长固化时间，标准的固化时间是在23°C及65% RH的条件下测得。

清洗剂: 在固化前用 ARDEX CW 清洁布进行清洗

耐椅子脚轮: 是

适用于地暖: 是

包装: 18 kg 桶装

执行标准: 本品满足 DIN EN ISO 17178 标准的木地板用弹性粘合剂

储存: ARDEX AF 460 应储放在室内阴干处必免阳光照射，最佳储存温度在 5 ~ 30°C 间，未开封可保存 18 个月。开启后请密封保存。